

NEOBLOŽENE PLOČE OD DUGOZRNE I KRATKOZRNE BREZOVE ŠPERPLOČE

Šperploča izrađena je od unakrsno lepljenih slojeva furnira od breze.



Lepljenje:

Otporno na vremenske uslove prema *EN 314-2 / Klasa 3 Exterior* (za unutrašnju i spoljašnju upotrebu).

Naša breza ispunjava zahteve *EN 13986 Klase E1* (niske emisije formaldehida).

Na zahtev, proizvodi mogu biti proizvedeni u skladu sa *TSCA Title VI* standardima.

Dimenzije ploča:

Standardne dimenzije: **1220/1250 × 2440/2500 mm**

Dozvoljena odstupanja u dimenzijama (dužina/širina): ± 1 mm / 1000 mm.

Dozvoljena odstupanja u uglovima (nepravougaonost): ± 1 mm / 1000 mm.

| Nominalna debljina (mm) | Broj slojeva | Debljina (mm) Min. | Debljina (mm) Max. | Težina (kg/m ²) |
|-------------------------|--------------|--------------------|--------------------|-----------------------------|
| 6,5 | 5 | 6,1 | 6,9 | 4,6 |
| 9 | 7 | 8,8 | 9,5 | 6,3 |
| 12 | 9 | 11,5 | 12,5 | 8,4 |
| 15 | 11 | 14,3 | 15,3 | 10,5 |
| 18 | 13 | 17,1 | 18,1 | 12,6 |
| 21 | 15 | 20 | 20,9 | 14,7 |
| 24 | 17 | 22,9 | 23,7 | 16,8 |
| 27 | 19 | 25,2 | 26,8 | 18,9 |
| 30 | 21 | 28,1 | 29,9 | 20,9 |

Navedene mere su dobijene u okruženju gde je vlažnost 8–12%.

Kvalitetne klase: Premium, S(B), BB, WG(CP). Sve isporučene klase odgovaraju standardu EN 635 (klasifikacije šperploče na osnovu izgleda površine) i delimično imaju strože zahteve od samog standarda. Kvalitetne klase Premium i S(B) namenjene su za primene gde je važan estetski izgled površine. Klasa BB je predviđena za tehničke namene gde je potrebna uredna i jednolična površina. WG(CP) kvalitet preporučuje se za oblasti primene gde se površina koristi tehnički standard brezone šperploče, ali izgled površine nije od primarne važnosti.

Uputstvo za skladištenje:


Ploče treba skladištiti horizontalno, na ravnoj podlozi, u suvom i zatvorenom unutrašnjem prostoru.

Uputstvo za ugradnju:

Dimenzije ploča mogu varirati u zavisnosti od vlažnosti vazduha. Tokom ugradnje ostaviti dilatacione rezove

od 1–2 mm po metru između ploča. Za obradu naših ploča mogu se koristiti standardni stolarski alati.

Ploče se mogu farbati, lepliti ili premazivati.



BIRCH ● PRIME

Španskih boraca 24, Beograd
+381 69 600 165 | +381 69 187 5424

kontakt@birchprime.rs
www.birchprime.rs

